

# HEMEL®

"Ahşap Dostu"



## SAYERLACK LINEA BLU

### SU BAZLI DIŐ CEPHE AHŐAP CİLASI



# Yağmura, rüzgara, kara, güneşe ve zamana karşı dayanıklı.



## Çevre Dostu Su Bazlı Renk (HI) ve Su Bazlı Cila (HF) Sistemi:

Sayerlack Linea Blu Su Bazlı Ahşap Cilasını, tüm dış etkilere karşı ahşabın yıllarca yaşamasını sağlar. Ahşapları güneş ışınlarından korur, yağmurun, karın, rüzgarın ahşabı yıpratmasını önler. Yalnız ahşabın sağlığı açısından değil, insan ve çevre sağlığı açısından da mükemmel özellikler taşıyan yarı mat, su bazlı bir ciladır. Ahşap yüzeye önce renk sonra cilasını uygulandıktan, ahşabın doğal görünümünü bütün güzelliğiyle ortaya çıkarır.

### Genel Özellikler:

- Sayerlack Linea Blu HF 2044 dış cephede her tür ahşap malzemenin korunması için kullanılan, çok iyi esnekliğe sahip, aşınma direnci fazla, su bazlı bir ciladır.
- Tiksotropik özelliğe sahip olduğundan dik yüzeylerde akmadan kolaylıkla uygulanır. Kalın sürülen katlarda bile sarkma yapmaz.
- UV ışınlarına dayanıklıdır. Solmaz ve elastik özelliğini kaybetmez. Yapısında bulunan UV emiciler sayesinde ahşap malzemeyi güneş ışınlarından korur.
- Çabuk kurur. Bu özelliği sayesinde endüstriyel sistemlerde kolayca uygulanır. Endüstriyel sistemlerde tabancayla atıma uygun tipi de bulunmaktadır.

### Uygulama:

- Ahşabın renklendirilmesi ve güneşin UV ışınlarına direncinin artırılabilmesi için Sayerlack Linea Blu HI 20xx su bazlı renklendiriciler kullanılması gereklidir.
- HI 20xx renklendirici, ahşaba mükemmel nüfuz eder. Dış koşullara ve güneşin UV ışınlarına dayanımı çok yüksektir.
- HI 20xx rengin kuruması için 6 saat beklenmelidir. Renk kuruduktan sonra, Sayerlack Linea Blu HF 2044 su bazlı cila ahşap yüzeylere ağacın cinsine bağlı olarak en az 250-320 gr/m<sup>2</sup> uygulanmalıdır. Meşe, kestane, maun, sapelli gibi derin gözenekli ahşaplarda kullanılacak miktar 320 gr/m<sup>2</sup>'dir. Bu miktarlar 2 ya da 3 katta da uygulanabilir.
- Birinci kat cila uygulandıktan sonra 2 saat beklenerek ve kat arası zımpara yapmadan ikinci katın uygulaması yapılabilir veya en az 4 saat beklenerek çok iyi bir zımparadan sonra ikinci kat sürülebilir.
- HF 2044 gerekli durumlarda su ile %5-10 oranında inceltilir. İnceltme, sadece içilebilir suyla yapılmalıdır.



### Dikkat:

- HI 20xx renk ve HF 2044 cila 5°C'den düşük sıcaklıklarda saklanmamalı, 10°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.



Sayerlack dış cephe cilalarının endüstriyel kullanımı ile ilgili olarak bilgi almak için lütfen HEMEL'i arayınız.



HI 2011 Chestnut



HI 2012 Walnut



HI 2013 Dark Walnut



HI 2014 Mahogany



HI 2015 Green



HI 2019 White



HI 2021 Teak



HI 2022 Brown Walnut